



SCHEDA TECNICA

N. 055.01.18


La presente annulla e sostituisce le precedenti

SCHEDA SICUREZZA N. 57118



MACRODRY FINITURA BIANCO®

Rasante deumidificante, macroporoso, di finitura



DESCRIZIONE

Composto rasante, adesivo, traspirante, a granulometria fine, a base di calce idraulica, per la finitura, mediante rasatura, di pareti interne ed esterne, nelle opere bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

CARATTERISTICHE

MACRODRY FINITURA BIANCO è un prodotto a base di calce idraulica naturale, botticino, caseina calcica, sale di Vichy, acido tartarico, sali di ammonio e fibre naturali. È un prodotto naturale dotato di una elevata traspirabilità intrinseca e non presenta tracce di resine, solventi, diluenti e aggregati radioemissivi.

AVVERTENZE

La stagionatura umida prolungata e la conveniente protezione delle superfici fresche dall'isolazione diretta, dalla pioggia e dal vento, sono essenziali per una corretta maturazione. Gli eventuali successivi rivestimenti (pitturazioni o intonachini colorati) dovranno essere realizzati con prodotti caratterizzati da elevati valori di traspirabilità al vapore acqueo (grasselli di calce, silicati di potassio o silossani).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Rasature traspiranti di involucri murari prima della pitturazione o l'applicazione di finiture ad intonachino o marmorizzate.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili e incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua fino a raggiungere la condizione di "sature a superficie asciutta".

MODALITÀ DI IMPIEGO

Immettere nel mescolatore circa i 2/3 dell'acqua d'impasto. Aggiungere gradualmente MACRODRY FINITURA BIANCO e l'acqua ancora necessaria, protraendo la miscelazione sino ad ottenere una miscela omogenea, priva di grumi, della consistenza desiderata. Applicare con frattazzo o spatola. L'acqua d'impasto indicativamente necessaria è pari al 18-20% in peso (4,5-5 litri per sacco da 25 kg).

pagina 1/2



SISTEMI EDILI INNOVATIVI
E COMPOSITI

SEICO COMPOSITI srl: Via G. Palatucci, 7 - int. 6 - 47122 Forlì (FC)
T. +39 0543 729919 - F. +39 0543 729955

SEICO COMPOSITI srl (Ufficio Centro-Sud)
Via Sandro Pertini, 13 - San Giovanni Teatino (CH) - T. +39 085 8964385
info@seicocompositi.it - www.seicocompositi.it

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

Colore	Nocciola chiaro
Diametro massimo	0,7 mm
Densità a 24 ore	1.500 kg m3
Traspirabilità	$\mu \leq 9$
Vita utile a 20°C	45'
Reazione caratteristica	Pozzolonica
Assimilabilità funzionale	Cocciopesto
Acqua d'impasto	18 - 20% in peso
Temperatura minima di utilizzo	+6°C
Temperatura massima di utilizzo	+30°C
Conservabilità protetta	12 mesi

**PECULIARITÀ
ANTIALLERGICA**

La direttiva 76/769/EEC stabilisce che i cementi contenenti quantitativi di cromo solubile superiore allo 0,0002% comportano seri rischi di allergia per gli operatori. Questo prodotto contiene uno speciale additivo (conforme a EN 889 - DIN 19 609) per la riduzione dei cromati solubili e la migliore protezione degli utilizzatori.

Note legali

Il consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

pagina 2/2

