




MACRODRY FINITURA UNI-R®

Malta aggrappante rasante a spessore di omogeneizzazione superficiale



DESCRIZIONE

MACRODRY FINITURA UNI-R della SEICO COMPOSITI SRL, è un prodotto aggrappante per fondi disomogenei preconfezionato, in polvere, composto di calce idraulica naturale sabbie calcareo-silicee selezionate nell'idonea granulometria in curva continua; fibre rinforzanti ed additivi specifici migliorativi della funzione reologica. Non contiene alcuna forma di clinker. Il legante contenuto in questa malta è una calce idraulica naturale, ottenuta dalla calcinazione a bassa temperatura (<1100°C) di calcari marnosi, ricchi di silice, di origine nazionale, cotti con le tecniche ed i modi tramandati dalla tradizione, che conferisce all'impasto ottima adesione al supporto, notevole elasticità (basso modulo elastico), elevatissima traspirabilità, alta resistenza alle aggressioni alcaline ed alla formazione di muffe e batteri.

CAMPI DI APPLICAZIONE

La caratteristica principale di MACRODRY FINITURA UNI-R, è la spiccata capacità adesiva, tale da permettere al prodotto di aderire su fondi disomogenei anche in presenza di vecchie pitture, consentendo di creare una superficie omogenea per aspetto ed assorbimento. Applicazione esterna ed interna.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il fondo deve essere ben pulito e non polveroso; assolutamente privo di parti inconsistenti ed incoerenti (oli, sali, ecc.). Bagnare adeguatamente il supporto prima dell'applicazione.

MISCELAZIONE

Impastare ogni sacco da 25 Kg con circa 7,5 litri d'acqua pulita ovvero il 30% circa del peso della polvere. La miscelazione va eseguita con agitatore meccanico o con apposita impastatrice. Prima dell'applicazione lasciare riposare l'impasto per 10-15 minuti.

APPLICAZIONE

Sul fondo ben livellato ed adeguatamente bagnato, si stenda una prima mano di MACRODRY FINITURA UNI-R con la spatola "Americana". Quando il primo strato, dello spessore massimo di 2 mm, è essiccato, si applichi il secondo strato, dello stesso spessore del primo, e si proceda a ridurlo a perfetta planarità col frattazzino di spugna, quando la superficie non è ancora completamente rassodata. Non attenersi alle indicazioni riportate.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicare a temperature ambiente e del supporto comprese tra +5°C e + 35°C in assenza di vento.

CONSUMO

2,5 - 3 Kg/m²

SCHEDA TECNICA

N. 058.02.18

La presente annulla e sostituisce le precedenti

SCHEDA SICUREZZA N. 60118

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Polvere
Colore	Ambrato
Granulometria	da 0 a 0,5 mm / da 0 a 1,0 mm / da 0 a 1,5 mm
Resistenza alla diffusione del vapore UNI EN 1015-19	$\mu < 8$
Aderenza al supporto UNI EN 1015-12	0,3 N/mm ²
Tempo di essiccazione	circa 24 ore
pH	13
Reazione al fuoco	Classe A1
Fibre	Le fibre rinforzanti contenute, sono del tutto non pericolose per l'ambiente e per la salute, provengono dal riciclo di risorse rinnovabili.

CONFEZIONE

Sacchi da 25 Kg

STOCCAGGIO

Conservare con il sacco integro in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate fonti di calore. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Prodotto per uso professionale.
Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di essiccazione.
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

Note legali

Il consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

pagina 2/2



SEICO COMPOSITI srl: Via G. Palatucci, 7 - int. 6 - 47122 Forlì (FC)
T. +39 0543 729919 - F. +39 0543 729955

SEICO COMPOSITI srl (Ufficio Centro-Sud)
Via Sandro Pertini, 13 - San Giovanni Teatino (CH) - T. +39 085 8964385
info@seicocompositi.it - www.seicocompositi.it