



## SCHEDA TECNICA


N.070.0 .18

La presente annulla e sostituisce le precedenti

SCHEDA SICUREZZA N. 72118

# MACRODRY RINZAFFO T-R®

## Impacco estrattore di sali idrosolubili



### DESCRIZIONE

Il MACRODRY RINZAFFO T-R di SEICO COMPOSITI srl, è un intonaco di sacrificio in polvere, macroporoso, ad alta superficie specifica composto di argilla cruda e silicati di alluminio idrati, espansi, selezionati nella idonea granulometria, in curva continua.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

Il MACRODRY RINZAFFO T-R di SEICO COMPOSITI srl è stato appositamente formulato per l'estrazione dei sali idrosolubili da murature in pietra, mattoni, tufo o mista, interessate da umidità di risalita capillare. Per interventi di recupero su edifici storici. Si utilizza per preparare ed estrarre sali dalle superfici delle murature da intonacare con sistemi deumidificante tipo MACRODRY in lavori di restauro e ripristino in condizioni e manufatti critici (es. stalle ,umidità elevata) o dopo interventi di taglio chimico, prima di completare il sistema deumificante.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Bagnare abbondantemente il supporto prima dell'applicazione, per mettere in soluzione i sali.

### MISCELAZIONE

Impastare ogni sacco da 10 Kg con circa 6 litri d'acqua pulita ovvero il 60% circa del peso della polvere. La miscelazione va eseguita in betoniera a bicchiere o con apposita impastatrice. È sconsigliata la miscelazione a mano.

### APPLICAZIONE

Applicare l'intonaco manualmente con la cazzuola oppure mediante l'utilizzo di macchina intonacatrice, in più passate consecutive fino al raggiungimento dello spessore di 3-5 cm circa, coprendo completamente la muratura. Si attenda la completa essiccazione dell' impacco e si proceda con la rimozione manualmente con spatola o raschietto (senza bagnare). L'impacco rimosso contiene i sali migrati al suo interno.

### TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicare a temperature ambiente e del supporto comprese tra +5°C e + 35°C in assenza di vento.

pagina 1/2



**SEICO COMPOSITI srl:** Via G. Palatucci, 7 - int. 6 - 47122 Forlì (FC)  
T. +39 0543 729919 - F. +39 0543 729955

**SEICO COMPOSITI srl (Ufficio Centro-Sud)**  
Via Sandro Pertini, 13 - San Giovanni Teatino (CH) - T. +39 085 8964385  
[info@seicocompositi.it](mailto:info@seicocompositi.it) - [www.seicocompositi.it](http://www.seicocompositi.it)

## SCHEDA TECNICA

N. 070.01.18

La presente annulla e sostituisce le precedenti

SCHEDA SICUREZZA N. 72118

### CONSUMO

16 - 18 Kg/m<sup>2</sup> per 5 cm di spessore

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Polvere
Colore	Ambrato
Granulometria UNI EN 1015-1	da 0 a 5 mm
Massa volumica apparente della malta essiccata UNI EN 1015-10	320 Kg/m <sup>3</sup>
pH	8
Reazione al fuoco	Classe A1

### CONFEZIONE

Sacchi da 10 Kg

### STOCCAGGIO

Conservare con il sacco integro in luogo fresco ed asciutto, al riparo da umidità, pioggia, gelo o elevate fonti di calore. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Prodotto per uso professionale.  
Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

### Note legali

*I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.*

pagina 2/2



**SEICO COMPOSITI srl:** Via G. Palatucci, 7 - int. 6 - 47122 Forlì (FC)  
T. +39 0543 729919 - F. +39 0543 729955

**SEICO COMPOSITI srl (Ufficio Centro-Sud)**  
Via Sandro Pertini, 13 - San Giovanni Teatino (CH) - T. +39 085 8964385  
[info@seicocompositi.it](mailto:info@seicocompositi.it) - [www.seicocompositi.it](http://www.seicocompositi.it)