



SCHEDA TECNICA

N. 073.02.18

La presente annulla e sostituisce le precedenti

SCHEDA SICUREZZA N. 75118

MACRODRY SC-R®

Inibitore silossanico antisalino trasparente, idrorepellente



DESCRIZIONE

Soluzione di speciali organo-silossani oligomerici, specificatamente formulata per l'impregnazione idrorepellente, profonda, antisalina, di materiali edili ad alta e media porosità, neutri o moderatamente alcalini. E' trasparente e non causa alterazioni del colore e dell'aspetto originari.

CARATTERISTICHE

Lo speciale mix di solventi di MACRODRY SC-R ad elevato potere bagnante, trasporta le molecole di resina verso l'interno del tessuto murario deponendole sulle pareti dei capillari. Ne consegue un angolo negativo di bagnatura (idrorepellenza) che determina, con l'espulsione verso l'esterno delle molecole d'acqua, la drastica riduzione della motilità salina e delle efflorescenze.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Trattamento impregnante, antisalino, waterproofing, protettivo, di involucri murari fuori quota, in mattoni, marmo, ardesie, calcari, pietre naturali, conglomerati ecc.. Trattamenti antisalini preliminari agli interventi di risanamento dei muri umidi con intonaci deumidificanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Consumi	0.15 - 0.5 l/m ² (Consigliato: 0.35 l/m ²)
Imballaggi	Tanica da 10 l - Pallet: 80 x (Tanica da 10 l)
Applicazione	Nebulizzazione airless a bassa pressione - pennello - spruzzo
Conservabilità	12 mesi
Peso specifico	0.79 kg/dm ³
Materiale infiammabile - prodotto a base solvente	
Usare indossando guanti protettivi	

MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicare il prodotto omogeneamente ed uniformemente, mediante nebulizzazione a bassa pressione o con pennello, in una o più mani, senza eccessive soluzioni di continuità o intervalli di tempo, curando la migliore saturazione del tessuto murario. Preparazione dei supporti I supporti dovranno risultare puliti, depolverizzati, asciutti e privi di concrezioni saline (che dovranno essere preliminarmente rimosse, anche con l'utilizzo se necessario di specifico pulitore acido).

STOCCAGGIO

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare una perdita delle prestazioni reologiche.

pagina 1/2



SEICO COMPOSITI srl: Via G. Palatucci, 7 - int. 6 - 47122 Forlì (FC)
T. +39 0543 729919 - F. +39 0543 729955

SEICO COMPOSITI srl (Ufficio Centro-Sud)
Via Sandro Pertini, 13 - San Giovanni Teatino (CH) - T. +39 085 8964385
info@seicocompositi.it - www.seicocompositi.it

