



POLIFLEX BIT FINISH®

Impermeabilizzante a base di elastomeri in emulsione acquosa, pronto all'uso multifunzionale



DESCRIZIONE

POLIFLEX BIT FINISH è un impermeabilizzante a freddo, a base di elastomeri ed additivi che ne conferiscono un'elevata resistenza agli U.V., alle aggressioni ambientali fino a bassissime temperature (oltre i -20°C). POLIFLEX BIT FINISH consente di eseguire rivestimento continui impermeabili con elevate prestazioni in termini di elasticità ed adesione su ogni supporto.

CAMPI DI APPLICAZIONE

POLIFLEX BIT FINISH può essere applicato su Coperture in latero-cemento, materiali isolanti, calcestruzzo, ferro, guaine, manti asfaltati su strutture nuove o in condizioni di ripristino, senza che sia necessaria la rimozione dell'esistente. Indicata anche l'applicazione per terrazze, balconi, coperture, fondazioni, cantine e strutture a contatto con umidità.

CARATTERISTICHE

Innovativa formula non infiammabile, non tossico. L'elevata elasticità e resistenza al punzonamento permette di formare un rivestimento continuo che evita giunti o raccordi nei punti più sollecitati delle strutture. POLIFLEX BIT FINISH inoltre ha elevata elasticità anche a bassa temperatura (-20°C). Proprietà adesive elevate abbinata ad ottima resistenza ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici permettono al sistema impermeabile di mantenere nel tempo le caratteristiche richieste. Applicazione a freddo facile ed economica. Utilizzo di strumenti di posa tradizionali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici dovranno essere ben pulite, sane e prive di sporco. Riempire, trattare o stuccare preventivamente all'applicazione del sistema crepe o buchi con POLIFLEX BIT-FINISH. In caso di guaine fessurate o con sbollature, tagliare queste ultime a croce e sollevare i lembi, posare POLIFLEX BIT FINISH in strato sottile e riposizionare i lembi. In presenza di superfici vecchie, umide o dove si temono problemi per l'aggrappo, applicare uno strato di POLIFLEX BIT PRIMER prima della stesura di POLIFLEX BIT FINISH.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Posare lo strato di POLIFLEX BIT-FINISH uniformemente a pennello o rullo in ragione di almeno 1-1,5 kg/m². Lasciare asciugare la prima mano per almeno 12 ore. Se necessario posare il secondo strato di POLIFLEX BIT FINISH sempre a pennello o rullo. Nel caso in cui il primo strato di POLIFLEX BIT PRIMER sia ancora appiccicoso, inumidire leggermente con acqua, per agevolare il transito dei posatori. Lasciare asciugare il secondo strato il più a lungo possibile prima di transitare (tempo totale di reazione del prodotto: 1-2 settimane, a seconda dell'umidità esterna).

CONFEZIONE

Latta da 25 kg

SCHEDA TECNICA

N. 022.01

La presente annulla e sostituisce le precedenti

SCHEDA SICUREZZA N. 23118

AVVERTENZE

Applicare con temperatura di almeno +5°C. Per applicazioni non specificate in questa scheda tecnica, contattare l'ufficio tecnico.

NORME DI SICUREZZA

Leggere attentamente la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenuto solido minimo	70%
Allungamento	900%
Percentuale di elastomeri	15-20%
Densità	1,1 g/cm ³
Allungamento a rottura	1,450% con carico di 5 kg/cm ²
Resistenza a passaggio di vapore	540 x 10°C m/sec.
Allungamento	a -12°C 800% e a +20° 900%
Conducibilità termica	0,15 Kcal/m ² h °C.
Resa	1 Kg/m ² per mano.
Non essicca o fessura nel tempo in presenza di vento, piogge acide o sali.	
Inalterabile sotto l'azione di raggi ultravioletti ed ozono	
Inalterabile a variazione di temperatura nell'intervallo tra -20° e 130°C.	

Note legali

Il consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

pagina 2/2



SEICO COMPOSITI srl: Via G. Palatucci, 7 - int. 6 - 47122 Forlì (FC)
T. +39 0543 729919 - F. +39 0543 729955

SEICO COMPOSITI srl (Ufficio Centro-Sud)
Via Sandro Pertini, 13 - San Giovanni Teatino (CH) - T. +39 085 8964385
info@seicocompositi.it - www.seicocompositi.it