



POLIFLEX BIT PRIMER®

Impermeabilizzante a base di elastomeri in emulsione acquosa, pronto all'uso, multifunzionale



DESCRIZIONE

POLIFLEX BIT PRIMER è un impermeabilizzante di alta qualità a base di elastomeri in emulsione acquosa. POLIFLEX BIT PRIMER si può applicare a freddo su supporti di qualunque materiale da costruzione. La speciale formula consente ottima adesione anche su superfici umide. POLIFLEX BIT PRIMER è specificatamente indicato nel ripristino di vecchi di manti impermeabili degradati. POLIFLEX BIT PRIMER non è infiammabile.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Riparazioni di vecchie impermeabilizzazioni bituminose. Impermeabilizzazioni di balconi e terrazze. Impermeabilizzazione di viadotti e ponti. Promotore d'adesione come strato d'aggrappo prima della posa di BITUMFLEX FINISH, in condizioni di maggior aderenza su supporti difficili.

AVVERTENZE

POLIFLEX BIT PRIMER deve essere applicato con condizioni ambientali adeguate (temperatura $\geq 6^{\circ}\text{C}$ ed umidità relativa $< 80\%$) perché la reticolazione (con conseguente formazione di un film denso ed omogeneo) può avvenire solo dopo l'evaporazione dell'acqua contenuta. Miscelare prima dell'uso ed applicare con racle gommate, con spazzolone od a spruzzo: con 20°C e 65% umidità relativa la reticolazione avviene in circa 10 ore.

CARATTERISTICHE

Facilità e rapidità d'applicazione, elevata elasticità anche a basse temperature ed eccellente adesione su tutti i materiali da costruzione sono le peculiarità di questa innovativa formulazione. POLIFLEX BIT PRIMER inoltre, consente l'aggrappo su fondi anche umidi. La viscosità del materiale consente l'impregnazione ed il perfetto riempimento di porosità, fessure ed irregolarità delle superfici.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici dovranno essere pulite e prive di sporco. Preventivamente riparare crepe o buchi con POLIFLEX BIT PRIMER.

MODALITÀ DI IMPIEGO

POLIFLEX BIT PRIMER si applica a freddo, direttamente sui supporti, a pennello o rullo. Per grandi superfici POLIFLEX BIT PRIMER può essere applicato per mezzo di un sistema airless. POLIFLEX BIT PRIMER può essere applicato su supporti umidi, e la rapida asciugatura ne permette l'utilizzo anche con condizioni atmosferiche non particolarmente favorevoli. POLIFLEX BIT PRIMER va applicato in uno o più strati per un'incidenza totale di $1-1,5 \text{ Kg/m}^2$.

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

Proprietà prodotto EMULSIONE	Normativa	Unità di misura	Specifica	Classe
Contenuto solido		%	65	
Densità		gr/cm ³	1,03	
Flash point			Inalterabile sino a -18°C Allungamento	
Viscosità 4 mm 40°C	EN 12846-1	s	10 - 45	6
Adesione	EN 13614	% coperto	≥ 90	3
Valore rottura	EN 13075-1	nessuno	170 - 230	6
Contenuto legante [100%-contenuto in acqua]	EN 1428	% massa	63 - 67	6
Residuo al setaccio 0,5 mm	EN 1429	% massa	≤ 0.5	4
Prodotto dopo completamento filmazione	EN 13074-1			
Penetrazione 25°C	EN 1426	0.1 mm	≤ 100	3
Punto rammollimento [Anello & Sfera]	EN 1427	°C	≥ 55	2
Mantenimento elasticità 25°C	EN 13398	%	≥ 50	4

CONFEZIONE

Latta da 25 kg

AVVERTENZE

Applicare con temperatura di almeno +5°C. Per applicazioni non specificate in questa scheda tecnica, contattare l'ufficio tecnico.

**NORME DI
SICUREZZA**

Leggere attentamente la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

pagina 2/2



SEICO COMPOSITI srl: Via G. Palatucci, 7 - int. 6 - 47122 Forlì (FC)
T. +39 0543 729919 - F. +39 0543 729955

SEICO COMPOSITI srl (Ufficio Centro-Sud)
Via Sandro Pertini, 13 - San Giovanni Teatino (CH) - T. +39 085 8964385

info@seicocompositi.it - www.seicocompositi.it