

**CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO**

CARATTERISTICA	UNITÀ DI MISURA	TONDO LISCIO			TONDO CON ADERENZA MIGLIORATA		
		Ø mm 8	Ø mm 10	Ø mm 12	Ø mm 8	Ø mm 10	Ø mm 12
Modulo di elasticità normale a trazione (E)	GPa	152	152	152	98	98	98
Resistenza alla trazione (fu)	MPa	2590	2590	2590	1680	1680	1680
Deformazione a rottura (εu)	%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Tensione di rottura (Fu)	kN	130	203	293	84	132	190
Contenuto fibra (VFib)	mm ²	32,6	51	73,5	25,1	32,6	73,5

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffonibilità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.