

## **EPOQUARZ®**

### **Quarzo sferico non resinato grigio**



#### **DESCRIZIONE**

Il quarzo sferico grigio EPOQUARZ è un quarzo monocristallino, tondo, di origine alluvionale, con contenuto di SiO<sub>2</sub> del 99%, durezza secondo la scala Mohs pari a 7, resistente al calore fino a 1730 °C senza precombustione, resistente al freddo fino a - 180 °C e alle pressioni fino a 3000 Kg/cm<sup>2</sup>. Il quarzo sferico grigio viene impiegato nei seguenti settori: filtri trattamento acque, impianti di potabilizzazione, pavimentazioni, rivestimenti murali, guaine bituminose, malte cementizie, sigillanti, sanitari, sabbiature, abrasivi, refrattari, vetrerie, fonderie, impianti sportivi, piscine, acquari, spolveri di aggrappo su sistemi compositi FRP.

#### **UTILIZZO**

Spolvero di aggrappo da applicarsi sui sistemi compositi FRP per favorire l'adesione dei successivi trattamenti di rasatura ed intonacatura. Spolvero a semina per la creazione di rivestimenti multistrato resinosi, addensante per sistemi resinosi o maltine epossidiche.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Granulometrie	1,00/1,7 mm
Origine	Alluvionale
Colore	Grigio chiaro
Struttura del cristallo	Trigonale
Forma del granello	Spigoli arrotondati
Durezza (secondo scala Mohs)	7
Densità reale	2,65 ton/m <sup>3</sup>
Densità apparente	1,5 ton/m <sup>3</sup>
Contenuto di feldspato	1 - 8%
Contenuto di caolino	1,2 - 2%

#### **CONFEZIONE**

Sacchi da 25 kg – pallet 1500 kg

#### **Note legali**

*I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI srl. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.*