

BETONTIX PLUS®

Legante reattivo multifunzionale a base di additivi ed agenti disareanti, da miscelare con malte a base di cemento o calce per migliorarne le prestazioni.

**DESCRIZIONE**

BETONTIX PLUS è un legante reattivo a base di agenti disareanti, da miscelare con malte a base di cemento o calce per migliorarne le prestazioni.

**CAMPI DI
APPLICAZIONE**

BETONTIX PLUS migliora le caratteristiche delle malte a base di cemento, calce idrata, calce idraulica rendendoli idonei all'impiego in condizioni anche critiche. Aumenta la lavorabilità, l'adesione al supporto, la coesione, l'elasticità, la resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche, riduce il ritiro e la velocità di presa iniziale con conseguente minore tendenza alla fessurazione, crea una superficie più impermeabile che riduce al minimo la penetrazione dell'acqua, infine protegge le strutture dall'aggressione di agenti chimici.

BETONTIX PLUS viene impiegato per il confezionamento di conglomerati adesivi, rivestimenti protettivi ed impermeabili di opere edili, civili, industriali ed idrauliche, in calcestruzzo e muratura, in ambiente marino, montano. Riparazioni e rifacimenti di pavimenti in calcestruzzo riprese di getto ermetiche e strutturali, riparazioni, ripristini, ricostruzioni in genere.

BETONTIX PLUS è impiegato anche come promotore di adesione per la preparazione di boiacca da utilizzare come promotore di adesione su superfici in calcestruzzo o di intonaci vecchi prima della realizzazione di nuovi intonaci tradizionali o premiscelati.

Si consiglia di utilizzare sempre **BETONTIX PLUS** per migliorare l'aderenza su intonaci a base calce-cemento, su calcestruzzo anche prefabbricato e su pannelli in cemento.

**CARATTERISTICHE
PRINCIPALI**

Caratteristica	Valore
Consumo medio	In relazione alla tipologia d'impiego
Aspetto	Liquido bianco
Massa volumica	1,02 lt/Kg
Viscosità (viscosimetro Brookfield)	60 cps
pH	11
Temperatura di filmazione	> 4°C
Confezione	Taniche da 5 o 25 Kg
Stoccaggio	12 mesi in confezione originale, integra, protetta dal gelo e dalle alte temperature

**MODALITÀ
D'IMPIEGO**

Il supporto deve essere compatibile con il prodotto da applicare anche senza l'aggiunta di **BETONTIX PLUS**, e comunque deve essere idoneo alla messa in opera di boiacche o malte cementizie o malte di calce.

BETONTIX PLUS deve essere miscelato con l'acqua d'impasto e nei rapporti relativi all'uso che se ne deve fare. Aggiungere alla malta la miscela di acqua e **BETONTIX PLUS** così ottenuta, mescolando il tutto accuratamente ed applicando entro due ore.

pagina 1/2

Riportiamo di seguito i rapporti apporto H₂O --- **BETONTIX PLUS**

- 1 : 1 Sprizzi di aggrappo
- 1 : 2 Riprese di getto e Boiacche di ripresa
- 1 : 3 Rivestimenti sottili
- 1 : 4 Intonaci in genere

Applicare con pennello, rullo o a spruzzo se utilizzato tal quale o diluito con acqua come promotore di adesione o isolante del supporto, rispettare le modalità di applicazione della specifica malta se utilizzato come additivo allo scopo di migliorarne le prestazioni.

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 30 °C.

Non applicare su supporti gelati o soggetti a gelata in un lasso di tempo inferiore alle 24 ore.

Non permettere, durante la posa in opera e a lavoro ultimato, il rapido essiccamento; è opportuno, specie in estate o in periodi particolarmente caldi, provvedere ad inumidire le superfici di applicazione per alcuni giorni dopo la messa in opera.

Non miscelare con prodotti che abbiano come unico legante la calce aerea.

Non disperdere il contenuto nell'ambiente e smaltire i residui secondo le vigenti norme.

Durante la lavorazione indossare DPI idonei.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale nè obbligo accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.

Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.