

OSMODRY FONDO PLUS (A+B+C)[®]

**Fondo epossidico tricomponente in emulsione
acquosa**



DESCRIZIONE

OSMODRY FONDO PLUS è un formulato tricomponente a base di resine epossidiche liquide in emulsione acquosa e leganti idraulici, utilizzato come fondo per superfici, anche umide e in contropinta.

CAMPI DI APPLICAZIONE

OSMODRY FONDO PLUS può essere utilizzato come:

- Strato di collegamento e regolarizzazione di superfici cementizie.
- Strato di fondo per rivestimenti resinosi di pavimentazioni in presenza di sottofondi umidi.
- Barriera dall'umidità di murature in cls., mattoni e/o pietra.
- Stuccatura di vaiolature e fessurazioni superficiali.
- Primer per supporti in piastrelle

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica	Valore		
Consumo medio	0,6 - 1 Kg/mq per ogni ripresa		
Colore	Grigio scuro		
Peso specifico	1,50 +/- 0,05 g/ml (diluito 15% con acqua)		
Residuo secco	90% in peso		
Punto di infiammabilità	Non applicabile		
Rapporto di miscela	A=100, B=50, C=100		
Pot-life (50% U.R.)	a 10°C > 3 ore	a 25°C 2 ore	a 35°C 75 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 10°C 20-24 ore	a 25°C 5-7 ore	a 35°C 4-6 ore
Adesione al calcestruzzo	> 3,5 N/mm ² , comunque coesiva al supporto		
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i +10°C e i +35°C e U.R. < 75%		
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua		
Confezione	Kit componenti A+B+C da 12,5 Kg		
Magazzinaggio	6 mesi per la parte C, 12 mesi per le parti A e B, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C		

**Questi dati sono frutto di prove effettuate in laboratorio, potrebbero venire sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.*

MODALITÀ D'IMPIEGO

Preparare la miscela dei 2 componenti liquidi (A+B) versando il contenuto della parte B nel contenitore parte A; miscelare con trapano per circa 2 minuti.

Aggiungere alla miscela (A+B) il legante idraulico predosato ed omogeneizzare con trapano miscelatore per circa 1 minuto. Per disperdere in modo ottimale il prodotto, occorre versare poco per volta le polveri, continuando a rimescolare col trapano per 1 minuto.

pagina 1/2

Diluire in ragione del 15% in peso con acqua dolce e pulita e applicare con cazzuola americana, per un consumo di circa 0,6-1,0 kg/m² per ogni ripresa.

Prima di procedere con la ricopertura prevista dal ciclo in questione, attendere 24 ore (a 25°C e 50% U.R.) verificando con igrometro la completa asciugatura. Nel caso si riscontrasse la presenza di umidità, applicare ulteriori strati di **OSMODRY FONDO PLUS** sino ad ottenere un'asciugatura completa.

Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale nè obbligo accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.