

## MACRODRY RINZAFFO T-R®

**Intonaco di sacrificio preconfezionato in polvere, minerale, traspirante, utilizzato come impacco estrattore dei sali idrosolubili**



### DESCRIZIONE

MACRODRY RINZAFFO T-R è un intonaco di sacrificio preconfezionato in polvere, minerale, traspirante, Eco-sostenibile e Bio-compatibile, macroporoso, ad alta superficie specifica, composto di argilla cruda e silicati di alluminio idrati espansi, selezionati nella idonea granulometria, in curva continua. Esente da materie dannose per la salute e l'ambiente. Riciclabile come inerte a fine vita.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

MACRODRY RINZAFFO T-R è appositamente formulato per l'estrazione dei sali idrosolubili da murature in pietra, mattoni, tufo o mista, interessate da umidità di risalita capillare. Applicazione manuale o con macchina intonacatrice. Per interventi di recupero su edifici storici.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica	Valore	Norma di riferimento
Consumo medio	4-5 Kg/mq per 1 cm di spessore)	
Colore	Ambrato	
Legante	Sepiolite - Attapulgite	
Granulometria	Da 0 a 3 mm	UNI EN 1015-1
Massa volumica apparente della malta essicata	350 Kg/m <sup>3</sup>	UNI EN 1015-10
Reazione al fuoco	Classe A1	
Confezione	Sacco in carta politenata da 10 kg	
Stoccaggio	12 mesi in confezione originale, integra e a riparo dall'umidità	

*\*Questi dati sono frutto di prove effettuate in laboratorio, potrebbero venire sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.*

### MODALITÀ D'IMPIEGO

Rimuovere il vecchio intonaco più o meno deteriorato o di ciò che ne è rimasto, fino al vivo della muratura, asportare la malta d'allettamento inconsistente tra i conci murari e lavare accuratamente la muratura con acqua pulita per ottenere un supporto pulito, privo di parti inconsistenti ed incoerenti. Bagnare abbondantemente il fondo prima dell'applicazione per portare i sali in soluzione.

Impastare ogni sacco da 10 Kg con circa 6 - 7 litri d'acqua pulita ovvero il 60-70% circa del peso della polvere fino ad ottenere un impasto omogeneo, morbido e senza grumi. La miscelazione va eseguita con agitatore meccanico o con apposita impastatrice.

Prima dell'applicazione lasciare riposare l'impasto per 10-15 minuti.

MACRODRY RINZAFFO T-R può essere applicato manualmente a cazzuola o con macchina intonacatrice secondo le seguenti fasi:

- Bagnare abbondantemente il fondo, fino a saturazione, per portare i sali in soluzione;
- Applicare MACRODRY RINZAFFO T-R manualmente con la cazzuola oppure mediante

l'utilizzo di macchina intonacatrice, in più passate consecutive fino al raggiungimento dello spessore di 3-5 cm circa, coprendo completamente la muratura;

- Attendere la completa essiccazione del tampone e procedere alla rimozione manuale del materiale con spatola o raschietto (senza bagnare). Il tampone rimosso contiene i sali estratti, migrati al suo interno.

Quando l'ambiente risulta molto ventilato o si evidenzia un'asciugatura troppo rapida si consiglia di coprire il tampone applicato con un cellophane.

Se è stato riscontrato un alto tenore di sali idrosolubile nella muratura è consigliabile l'esecuzione di più cicli applicativi.

Se si vuole realizzare un intonaco deumidificante Seico Compositi s.r.l consiglia l'utilizzo dei specifici prodotti a completamento del sistema: la malta da rinzafo per murature umide MACRODRY RINZAFFO P-R, l'intonaco deumidificante specifico MACRODRY INTONACO P-R e il rasante di finitura ad alta traspirabilità MACRODRY FINITURA P-R.

**AVVERTENZE**

Applicare a temperature ambiente e del supporto comprese tra +5°C e + 35°C in assenza di vento.

Proteggere dall'essiccazione troppo rapida e dalla luce solare diretta, evitare correnti d'aria.

Proteggere dalla pioggia battente per tutto il periodo di essiccazione.

Non modificare il prodotto

**PRODOTTI  
COMPLEMENTARI  
CONSIGLIATI**

 <p><b>MACRODRY RINZAFFO P-R</b></p>	<p>Malta da rinzafo per il risanamento di murature umide, confezionato in polvere, minerale, traspirante, Eco-sostenibile e Bio-compatibile, composto di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate ed aggregati silicei selezionati in curva granulometrica continua. Assolutamente privo di ogni forma di clinker e sali. Formulato per il risanamento delle murature interessate da umidità di risalita capillare, adatto per l'applicazione manuale o con macchina intonacatrice su murature interne ed esterne, vecchie e nuove, in pietra, laterizio, tufo o mista. Conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea EN 998-1, Malta per intonaco interno ed esterno per risanamento (R).</p>
 <p><b>MACRODRY INTONACO P-R</b></p>	<p>Intonaco confezionato in polvere, minerale, traspirante, Bio-compatibile, composto di calce aerea pura, pozzolane naturali micronizzate ed aggregati calcareo-silicei selezionati, privo di ogni forma di clinker e sali. Formulato per il risanamento di murature interessate da umidità di risalita capillare, adatto per l'applicazione manuale o con macchina intonacatrice su murature interne ed esterne, vecchie e nuove, in pietra, laterizio, tufo o mista, dove necessiti l'utilizzo di un intonaco naturale molto traspirante e compatibile con i materiali originari utilizzati in passato. Conforme ai requisiti richiesti dalla norma europea EN 998-1, Malta per intonaco interno ed esterno per risanamento (R).</p>
 <p><b>MACRODRY FINITURA P-R</b></p>	<p>Malta pozzolanica ad elevata traspirabilità per la rifinitura a rasare (grana fine 0,5 mm) degli intonaci di nuova applicazione interni ed esterni, porosi e traspiranti, e come rifinitura per il risanamento delle murature. Conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea EN 998-1, Malta per intonaco per malte per intonaco interno ed esterno per usi generali (GP).</p>

**Note legali**

*I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale nè obbligo accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.*

*Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.*