

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	DOP n. 2-23 rev.00
CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO	CE – GLASSNET 640/40 AR
ARTICOLO	GLASSNET 640/40 AR
DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA	EAD 340392-00-0104
VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA	ETA 23/0011 del 23.05.2023
FABBRICANTE	SEICO COMPOSITI srl Via G.Palatucci, 5/6 - 47122 Forlì (FC)
ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA	ITC/CNR
NOTIFIED BODY	ITC/CNR n° 0970
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA 2+

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO (EAD 340392-00-0104)			
IMPIEGO PREVISTO	Sistema CRM (Composite Reinforced Mortar)		
LARGHEZZA MAGLIA	Interasse di ogni barra	38 x 38 mm ± 5 %	
PESO	Rete greggia	510 g/m ² ± 10 %	
	Rete Impregnata	615 g/m ² ± 10 %	
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro AR Alcali Resistant (Secondo UNI EN 15422) Densità della fibra 2,68 g/cm ³	in peso ca. 83 %	in volume ca. 67 %
	Resina Epossidica Termoidurente Densità della resina 1,1 g/cm ³	in peso ca. 17 %	in volume ca. 33 %
N. BARRE AL m	ordito	26 ± 5 %	
	trama	26 ± 5 %	
SEZIONE NOMINALE DELLE BARRE	ordito	6,86 mm ² ± 5 %	
	trama	12,24 mm ² ± 5 %	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE IMPREGNATA	Carico di Rottura		Allungamento
	ordito	Valore medio 869 Mpa	Valore medio 3,2 %
MODULO ELASTICO DELLA RETE IMPREGNATA	trama	Valore medio 471 Mpa	Valore medio 3,2 %
	ordito	Valore medio 27 Gpa	
RESISTENZA AL NODO	trama	Valore medio 18 Gpa	
	ordito	0,23 kN	
RESISTENZA ALL'UMIDITA' DOPO 1000 ORE	trama	0,20 kN	
	ordito / trama	residuo ≥ 85 %	
RESISTENZA AGLI AMBIENTI SALINI DOPO 1000 ORE	ordito / trama	residuo ≥ 85 %	
	ordito / trama	residuo ≥ 85 %	
RESISTENZA AGLI AMBIENTI ALCALINI DOPO 1000 ORE	ordito / trama	residuo ≥ 85 %	
	ordito / trama	residuo ≥ 85 %	
RESISTENZA AL GELO E DISGELO	ordito / trama	residuo ≥ 85 %	
	ordito / trama	residuo ≥ 85 %	
TEMPERATURA DI TRANSIZIONE VETROSA TG DELLA RETE	59,96°C		
NOTE			
E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.			
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato			
Forlì, il 23.05.2023		Legale Rappresentante A.Farneti	

