



CE R4 CC  
UNI EN 1504/3



FRC Classe di Tenacità 10b

## SCHEDA TECNICA

N. 010.03

*La presente annulla e sostituisce le precedenti*

**MALTE STRUTTURALI  
E COLABILI**

# BETONCOL HPC ULTRA 130 B®

**Malta cementizia premiscelata fluida, monocomponente, a ritiro compensato, fibrorinforzata con fibre rigide in acciaio, con elevatissime resistenze a flessione e compressione ed elevata duttilità, resistente agli agenti atmosferici, pompabile. Spessore di applicazione 10-100 mm senza armatura di contrasto.**



## DESCRIZIONE

**BETONCOL HPC ULTRA 130 B** è una malta premiscelata colabile, fibrorinforzata con fibre in acciaio, ad elevatissima resistenza meccanica a compressione e flessione ed elevata duttilità, per il ripristino e il rinforzo di strutture in calcestruzzo.

L'elevata aderenza al supporto, la stabilità volumetrica, la capacità di resistere alle sollecitazioni, la resistenza agli agenti atmosferici ed ai cicli di gelo-disgelo e le elevate resistenze meccaniche già alle brevi stagionature, consentono di eseguire interventi durevoli, affidabili e con rapidità di messa in esercizio delle strutture. Applicabile in assenza di armatura di contrasto.

**BETONCOL HPC ULTRA 130 B** risponde ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea EN 1504-3 per malte strutturali di classe R4 di tipo CC.

## CAMPPI DI APPLICAZIONE

**BETONCOL HPC ULTRA 130 B** è stato progettato per il ripristino di strutture in calcestruzzo dove venga richiesta una elevata resistenza a trazione per flessione, elevata resistenza agli urti, impossibilità di utilizzo di reti aggiuntive di armatura per ridotti spessori di intervento e in condizioni di esercizio soggette a forti sollecitazioni, prestazioni ottenute data la fitta armatura diffusa, garantita dall'elevato contenuto di fibre in acciaio.

Tale caratteristica, espressione della duttilità del prodotto, consente una maggior distribuzione delle tensioni, limita l'ampiezza e l'estensione delle fessure facendo sì che si generino micro cavillature invece che fessure localizzate, resistendo alle sollecitazioni anche dopo la formazione delle prime cavillature; ciò si traduce in una minor rigidità del manufatto ed in una sua maggior durabilità.

In fase di miscelazione, soprattutto nella stagione calda, è consigliato aggiungere all'acqua di impasto l'additivo BETONCOL SRA, in quanto così facendo viene garantita una significativa riduzione dei ritiri finali; l'aggiunta del BETONCOL SRA comporta una leggera riduzione delle RM per cui in inverno il dosaggio deve essere inferiore o ne va evitato l'uso.

**BETONCOL HPC ULTRA 130 B** viene applicato sia per colaggio che pompato in spessori da 10 a 100 mm. Non è necessario applicare preventivamente una armatura di contrasto. **BETONCOL HPC ULTRA 130 B** viene utilizzato nella riparazione e il rinforzo di strutture civili e industriali dove si debbano ottenere elevate prestazioni applicando spessori di materiale ridotti rispetto alle classiche tecniche di posa, come ad esempio nel rinforzo di estradossi di solai con cappa collaborante, teste di pulvini e baggioli di pilastri, solette, pavimentazioni industriali soggette a carichi ed usura particolarmente elevati; destinato anche ad ancoraggi di precisione di macchinari che trasmettono sollecitazioni elevate.

pagina 1/11



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Caratteristica	Valore
Consumo medio	21 Kg/mq per ogni cm di spessore
Acqua d'impasto	11,5-12,5 %
Tempo di vita dell'impasto	30 min
Spessore minimo per strato	10 mm
Spessore massimo per strato	100 mm
Granulometria	≤3,0 mm - EN 12192-1
Confezione	Sacco in carta politenata da 25 kg
Stoccaggio	12 mesi in confezione originale, integra e a riparo dall'umidità

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica	Valore	Norma di riferimento
Massa volumica del prodotto indurito	2,37 Kg/lt	EN 12190
Contenuto ioni cloruro	≤0,05%	EN 1015-17
Bleeding	Assente	UNI 8998
Espansione contrastata in acqua	≥0,4 mm/m	UNI 8147 (Metodo A)
Espansione contrastata in aria	≥0,2 mm/m	UNI 8147 (Metodo B modiċiċato)
Modulo elastico	≥ 20,0 GP a	EN 13412
Adesione al calcestruzzo a 28gg	≥2,0 MP a	EN 1542
Compatibilità termica ai cicli gelo-disgelo con sali disgelanti - dopo 50 cicli(misurata come adesione secondo EN 1542)	≥2,0 MP a	EN 13687-1
Compatibilità termica ai cicli temporaleschi (shock termico) - dopo 30 cicli(misurata come adesione secondo EN 1542)	≥2,0 MP a	EN 13687-2
Compatibilità termica ai cicli termici a secco - dopo 30 cicli(misurata come adesione secondo EN 1542)	≥2,0 MP a	EN 13687-4
Assorbimento capillare	≤ 0,1 K g·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>	EN 13057
Conducibilità termica (λ) - valore tabulato	≥1,17 W/mK	EN 1745
Resistenza a compressione a 1 g	≥45,0 MP a	EN 12190
Resistenza a flessione a 1 g	≥15,0 MP a	EN 196-1
Resistenza a compressione a 7 gg	≥ 90,0 MP a	EN 12190
Resistenza a flessione a 7 gg	≥ 25,0 MP a	EN 196-1
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 130,0 MP a Classe R4	EN 12190 EN 1504-3
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 32,0 MPa	EN 196-1
Reazione alla fessurazione	Nessuna fessura a 180 gg	O-Ring Test
Resistenza alla carbonatazione accelerata	Prova superata	EN 13295
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 1504-3

\*Questi dati sono frutto di prove effettuate in laboratorio, potrebbero venire sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## MISURAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE MEDIA: UNI EN 14651



$F_r$  = Carico applicato nell'intervallo CMOD 0,5-3,5 mm

CMOD = Apertura dell'intaglio sotto carico

LOP = Limite di proporzionalità (Sollecitazione all'apice dell'intaglio in corrispondenza del carico massimo)

\* Il diagramma Forza-CMOD mostra che l'energia dissipata grazie alla presenza della fase plastica è notevolmente superiore a quella che si avrebbe in seguito alla rottura fragile subito dopo il carico di picco.

\*\*Questi dati sono frutto di prove effettuate in laboratorio, potrebbero venire sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Caratteristica	Valore del Carico	Valore CMOD
LOP	6,1 N/mm <sup>2</sup>	-
$f_{R1}$	12,6 N/mm <sup>2</sup>	0,5 mm
$f_{R2}$	12,4 N/mm <sup>2</sup>	1,5 mm
$f_{R3}$	11,6 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
$f_{R4}$	10,5 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
$f_{R3}/f_{R1}$	Classe "b"	0,8

CARATTERISTICHE  
FRC secondo LG

PROPRIETA' MECCANICHE e DI DURABILITA' in accordo a CVT	Prestazione prodotto	Norma di Rif./ Metodo di prova
Comportamento meccanico	NON INCRUDENTE	
Classe di resistenza a compressione	C90/105	EN 12350-1,2,3
Classe di resistenza residua	10b	EN 14651
Modulo elastico	44,1 Gpa	NTC 2018 §11.2.10.3
Resistenza al limite di proporzionalità		
$f_{ct,Lm}$ (valore medio)	6,1 Mpa	EN 14651
$f_{ct,Lk}$ (valore caratteristico)	4,5 Mpa	EN 14651
Rapporto $f_{R,1k} / f_{ct,Lk}$	2,24	EN 14651
Rapporto $f_{R,3k} / f_{R,1k}$	0,8	EN 14651
Resistenza a trazione $f_{ctk}$ (valore caratteristico)	3,44 Mpa	NTC 2018 §11.2.10.2
Resistenza a trazione $f_{ctm}$ (valore medio)	5,1 Mpa	NTC 2018 §11.2.10.2
Classe di esposizione	X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XS2, XS3 XD1, XD2, XD3 XF1, XF2, XF3, XF4	EN 206
Resistenza al gelo e disgelo	prova superata	EN 12390-9

MODALITÀ  
D'IMPIEGO

Tutto il calcestruzzo degradato, fessurato o in fase di distacco deve essere asportato con idonei mezzi come per esempio macchine idrodemolitrici. Potrebbe essere necessario anche asportare spessori di calcestruzzo ancora resistenti ma per esempio contaminati da cloruri e/o carbonatati non più in grado di proteggere l'armatura da fenomeni di corrosione.

**BETONCOL HPC ULTRA 130 B** deve essere applicata su superfici ruvide cioè aveni asperità di circa 5 mm, che devono essere resistenti, ben coese, prive di polvere e di sostanze quali olii ecc. che potrebbero pregiudicare l'aderenza. È necessario inoltre rimuovere la ruggine presente sulle armature scoperte o affioranti mediante spazzola metallica o sabbiatura.

Le eventuali armature da aggiungere dovranno essere opportunamente distanziate dal supporto per non impedire il passaggio della malta dietro l'armatura ed avere uno spessore di copriferro di almeno 2 cm.

Applicando il prodotto entro cassero assicurarsi della perfetta tenuta delle casserature stesse alla pressione del getto per scongiurare fuoriuscita di prodotto. Trattare i ferri a, or anti con BETONTIX PF MONO (boiacca passivante della Seico Compositi s.r.l) applicato in due mani. Prima di eseguire l'applicazione la superficie di supporto dovrà essere pulita e saturata con acqua in pressione.

NB: la saturazione del supporto è condizione fondamentale per garantire la migliore adesione della malta ma, nel caso in cui si incontrino difficoltà nel realizzare tale operazione, richiedere assistenza tecnica per una soluzione alternativa che preveda l'utilizzo di idoneo primer.

Non iniziare la miscelazione del prodotto se la temperatura ambientale o del supporto è inferiore a 5°C o superiore a 35°C.

Per piccoli quantitativi (mai minori di un sacco) la miscelazione può avvenire utilizzando un trapano con frusta a basso numero di giri. Per quantitativi più elevati utilizzare betoniera ad asse orizzontale o verticale.

**BETONCOL HPC ULTRA 130 B** deve essere impastato con circa 2,9-3,1 litri di acqua pulita ogni sacco da 25 kg (11,5-12,5% di acqua riferito al peso del singolo sacco) la miscelazione dovrà effettuarsi dosando tutta l'acqua d'impasto e aggiungendo circa l'80% della polvere totale miscelando per almeno 5-7 minuti per ottenere la completa omogenizzazione. Procedere con l'aggiunta graduale e a betoniera in movimento della restante polvere conti-nuando la miscelazione per ulteriori 10-12 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi e sufficientemente fluido.

Se necessario aggiungere all'acqua di impasto BETONCOL SRA (0,5% sul peso del prodotto secco) per garantire l'efficace compensazione del ritiro del prodotto, soprattutto nella stagione calda .

Non superare mai il quantitativo di acqua massimo. Il prodotto mantenuto sotto leggera agitazione conserva la sua lavorabilità per circa 25-30 minuti.

Prima di procedere all'applicazione di **BETONCOL HPC ULTRA 130 B** il supporto deve essere perfettamente pulito, saturato con acqua e senza velo d'acqua in superficie.

**BETONCOL HPC ULTRA 130 B** può essere applicato mediante colaggio. Lo spessore di applicazione è compreso tra 10 e 100 mm. Effettuando getti all'interno di casseruoli assicurarsi che gli stessi non sottraggano acqua alla malta (trattare con apposito disarcinante), verificare il corretto posizionamento delle armature e delle casseforme in relazione alla geometria della struttura ed al necessario spessore di copriferro.

Per impedire la formazione di bolle d'aria occluse è sempre sconsigliato colare da lati opposti. **BETONCOL HPC ULTRA 130 B** deve essere applicato entro 120 minuti dalla posa della 2<sup>a</sup> mano del passivante sui ferri d'armatura.

Mantenendo il getto entro casseruolo si ha il vantaggio di evitare l'essiccazione della superficie, mantenendo la giusta umidità per favorire l'idratazione dei leganti nello spessore del getto. Inoltre non viene disperso il calore di idratazione che contribuisce allo sviluppo delle resistenze meccaniche nei primi giorni di maturazione, consentendo di raggiungere nell'arco delle 48-72 ore circa il 50% delle resistenze che avverrà a 28 gg.

In alternativa al mantenimento della casseratura dopo i 3 giorni, che comunque rappresenta la condizione migliore, si possono avvolgere gli elementi strutturali oggetto d'intervento di rinforzo con pellicola protettiva antievaporante per alcuni giorni successivi alla rimozione dei casseruoli.

Per getti su solaio e in generale su ampie superfici aiutare la omogenea distribuzione ed il livellamento con staghe e prevedere la protezione dei getti il prima possibile con opportuni sistemi antievaporanti al fine di preservare la fase di stagionatura del materiale (posa di teli impermeabili in Nylon, stesure di antievaporanti, ecc.).

#### Applicazione del rinforzo come soletta collaborante su solai

L'intervento descritto qui di seguito riguarda il rinforzo estradossale di un solaio laterocemento-miglio mediante la realizzazione di una cappa collaborante in microcalcestruzzo **BETONCOL HPC ULTRA 130 B**:

Al fine di garantire una buona aderenza tra il calcestruzzo esistente e quello fibrorinforzato occorre rimuovere tutta la pavimentazione e massetti sino a raggiungere la cappa esistente e procedere ad irruvidire quest'ultima con un metodo di scarifica meccanica o pallinatrice in modo tale da garantire una scabrezza di almeno 5 mm (Fig.1). Valutare l'eventuale applicazione di primer epossidico in dispersione acquosa EPOPRIMER di Seico Compositi srl.

Al fine di creare un collegamento strutturale tra la cappa di rinforzo e le murature perimetrali o travi di bordo innestare dei monconi realizzati con barre elicoidali tipo TONDINO HELYSTE-EL con diametro 10-12 mm, orditi parallelamente ai travetti e ancorati all'interno di fori realizzati e puliti in precedenza mediante l'idoneo ancorante chimico a base vinilestere ANCORAN-TE V400 o a base epossidica ANCORANTE E500 di Seico Compositi srl (Fig.2).

#### IMPIEGO SU SOLAI

Eventuale applicazione di connettori in acciaio a secco per la realizzazione di una soletta collaborante tipo CONNETTORE CLS 10-27-40 di Seico Compositi srl (in base allo spessore della soletta di rinforzo da realizzare) eseguendo una preforatura del calcestruzzo esistente dei travetti e successivo fissaggio mediante avvitatore ad impulsi (min. 280 N) fino all'inserimento completo della parte filettata nel calcestruzzo. Applicare un numero di connettori con una incidenza di almeno 5/6 connettori al mq (Fig.3).

Miscelazione con mescolatore ad asse verticale, come da specifiche di scheda tecnica del microcalcestruzzo BETONCOL HPC ULTRA 130 B.

Previa saturazione del supporto e rimozione dell'acqua in eccesso in superficie, eseguire il getto mediante semplice colata e stesura a staggia di microcalcestruzzo fibrorinforzato BETONCOL HPC ULTRA 130 B sul solaio con uno spessore minimo di 2 cm (Fig.4-5).

Sulla malta ancora fresca, immediatamente dopo il getto, applicare a spruzzo o rullo antievaporante tipo BETONCOL CURING di Seico Compositi srl o proteggere i getti mediante teli in Nylon per impedire l'evaporazione dell'acqua d'impasto nelle prime fasi di indurimento del prodotto (Fig.6).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

## IMPIEGO SU PILASTRI

### Applicazione del rinforzo come incamiciatura di pilastri

L'intervento di rinforzo descritto qui di seguito riguarda l'incamiciatura di pilastri mediante collaggio in cassero di microcalcestruzzo BETONCOL HPC ULTRA 130 B:

Al fine di garantire una buona aderenza tra il calcestruzzo esistente e quello fibrorinforzato occorre asportare il calcestruzzo incoerente o degradato e procedere ad irruvidire la superficie dei pilastri con un metodo di scarifica meccanica o idroscarifica in modo tale da garantire una scabrezza di almeno 5mm (Fig.7).

I ferri di armatura messi a nudo in fase di asportazione del conglomerato cementizio armato degradato dovranno essere puliti dalle scaglie di ossido mediante sabbiatura o spazzolatura. Immediatamente dopo la pulizia dei ferri, procedere all'applicazione di boiacca bicomponente passivante, anticorrosione, contenente inibitori di corrosione tipo BETONTIX PF MONO di Seico Compositi srl, data a pennello in una o due mani per uno spessore di 1÷2 mm per prevenire nuovi fenomeni di corrosione. In caso di una elevata carbonatazione del calcestruzzo esistente valutare l'utilizzo di una soluzione rialcalinizzante tipo BETONTIX RC-FIX di Seico

Compositi srl da applicare a spruzzo sulle superfici cementizie da trattare.

Predisporre casseri a perfetta tenuta per evitare fuoriuscite del materiale, caratteristica fondamentale, vista l'elevata spinta del materiale e bagnare a saturazione con acqua il supporto ma a superficie asciutta (Fig.8).

Miscelazione con mescolatore ad asse verticale, come da specifiche di scheda tecnica del microcalcestruzzo **BETONCOL HPC ULTRA 130 B**.

Gettare all'interno del cassero **BETONCOL HPC ULTRA 130 B** (Fig.9).

Attendere almeno 72 ore prima di procedere alla scassatura (Fig.10-11).

Si consiglia di avvolgere gli elementi oggetto dell'intervento di rinforzo con pellicola protettiva antievaporante per alcuni giorni successivi alla rimozione dei casseri (Fig.12).

Procedere alla rasatura con rasanti cementizi fibrorinforzati di Seico Compositi srl tipo BETONTIX 306 ad avvenuto indurimento della malta.



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

## IMPIEGO SU TRAVI

### Applicazione del rinforzo come incamiciatura di travi

L'intervento di rinforzo descritto qui di seguito riguarda il ringrosso di sezioni di travi in c.a mediante colaggio in cassero di microcalcestruzzo **BETONCOL HPC ULTRA 130 B**:

Al fine di garantire una buona aderenza tra il calcestruzzo esistente e quello fibrorinforzato occorre asportare il calcestruzzo incoerente o degradato e procedere ad irruvidire la superficie delle travi con un metodo di scarifica meccanica o idroscarifica in modo tale da garantire una scabrezza di almeno 5 mm (Fig.13).

I ferri di armatura messi a nudo in fase di asportazione del conglomerato cementizio armato degradato dovranno essere puliti dalle scaglie di ossido mediante sabbiatura o spazzolatura. Immediatamente dopo la pulizia dei ferri, procedere all'applicazione di boiacca bicomponente passivante, anticorrosione, contenente inibitori di corrosione tipo BETONTIX PF MONO data a pennello in una o due mani per uno spessore di 1÷2 mm per prevenire nuovi fenomeni di corrosione. In caso di una elevata carbonatazione del calcestruzzo esistente valutare l'utilizzo di una soluzione rialcalinizzante tipo BETONTIX RC-FIX da applicare a spruzzo sulle superfici cementizie da trattare.

Predisporre casseri a perfetta tenuta sul fondo della trave realizzando le sponde laterali di

almeno 10cm di altezza. Il cassero dovrà essere sostenuto mediante idonei puntoni metallici per evitare fuoruscite del materiale, vista l'elevata spinta esercitata. Eseguire adeguata saturazione del supporto con acqua ma a superficie asciutta prima dell'applicazione di **BETONCOL HPC ULTRA 130 B** (Fig.14).

Miscelazione con mescolatore ad asse verticale, come da specifiche di scheda tecnica del microcalcestruzzo **BETONCOL HPC ULTRA 130 B**.

Gettare all'interno del cassero **BETONCOL HPC ULTRA 130 B** (Fig.15-16).

Attendere almeno 72 ore prima di procedere alla scassatura (Fig.17).

Si consiglia di proteggere gli elementi strutturali oggetto dell'intervento di rinforzo con idonei teli antievaporanti in Nylon o pellicole per alcuni giorni successivi alla rimozione dei casseri.

Procedere alla rasatura con rasanti cementizi fibrorinforzati di Seico Compositi srl tipo BETONTIX 306 ad avvenuto indurimento della malta.(Fig. 18).



Fig. 13



Fig. 14




Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18

## IMPIEGO SU NODI TRAVE-PILASTRO

### Applicazione del rinforzo come incamiciatura di nodi trave-pilastro

L'intervento descritto qui di seguito riguarda il rinforzo di nodi trave-pilastro in c.a mediante incamiciatura in microcalcestruzzo **BETONCOL HPC ULTRA 130 B**:

Al fine di garantire una buona aderenza tra il calcestruzzo esistente e quello fibrorinforzato occorre irruvidire la superficie dei pilastri e delle travi confluenti nel nodo mediante scarifica meccanica o idroscarifica in modo tale da garantire una scabrezza di almeno 5mm (Fig.19).

I ferri di armatura messi a nudo in fase di asportazione del conglomerato cementizio armato degradato dovranno essere puliti dalle scaglie di ossido mediante sabbiatura o spazzolatura. Immediatamente dopo la pulizia dei ferri, procedere all'applicazione di boiacca bicomponente passivante, anticorrosione, contenente inibitori di corrosione tipo BETONTIX PF MONO data a pennello in una o due mani per uno spessore di 1÷2 mm per prevenire nuovi fenomeni di corrosione. In caso di una elevata carbonatazione del calcestruzzo esistente valutare l'utilizzo di una soluzione rialcalinizzante tipo BETONTIX RC-FIX da applicare a spruzzo sulle superfici cementizie da trattare.

Predisporre casseri a perfetta tenuta per evitare fuoriuscite del materiale, caratteristica fondamentale, vista l'elevata spinta del materiale e bagnare a saturazione con acqua il supporto ma a superficie asciutta (Fig.20).

Miscelazione con mescolatore ad asse verticale, come da specifiche di scheda tecnica del microcalcestruzzo **BETONCOL HPC ULTRA 130 B** (Fig.21).

Gettare all'interno del cassero **BETONCOL HPC ULTRA 130 B** (Fig.22-23).

Attendere almeno 72 ore prima di procedere alla scasseratura. Attendere almeno 72 ore prima di procedere alla scasseratura.

Si consiglia di avvolgere gli elementi oggetto dell'intervento di rinforzo con pellicola protettiva antievaporante per alcuni giorni successivi alla rimozione dei casseri.

Procedere alla rasatura con rasanti cementizi fibrorinforzati di Seico Compositi srl tipo **BETONTIX 306** ad avvenuto indurimento della malta (Fig. 24).



Fig. 19



Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23



Fig. 24

## AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a + 5 °C o superiori a + 35 °C.

Non applicare su supporti gelati o soggetti a gelata in un lasso di tempo inferiore alle 24 ore.

Non applicare su supporti in gesso, inconsistenti o sfarinanti.

Non aggiungere alcun tipo di materiale, inerti e/o complementari, al prodotto, né riprendere l'impasto se il prodotto è in via di indurimento, pena la perdita delle caratteristiche dello stesso.

Non applicare su superfici estese senza prevedere giunti di separazione.

Non lasciare che il prodotto asciughi eccessivamente e/o in tempi rapidi, ed evitare comunque la messa in opera con forte vento ed eccessiva insolazione.

## PRODOTTI COMPLEMENTARI CONSIGLIATI



**BETONCOL  
SRA**

Additivo stagionante liquido a bassissimo contenuto di cloruri che riduce il ritiro abbassando la tensione superficiale dell'acqua presente nei pori capillari dei materiali cementizi e facilita l'espansione all'aria di malte e betoncini contenenti agenti espansivi non metallici, nei primi giorni dopo l'applicazione.

 <p><b>BETONCOL CURING</b></p>	<p>Coadiuvante di stagionatura, antievaporante, a base di speciali resine polimeriche in dispersione acquosa. Si applica a spruzzo, sulle superfici di calcestruzzo fresco. Riduce la repentina perdita dell'acqua di impasto per evaporazione, contribuendo al miglioramento delle caratteristiche generali del manufatto finito.</p>
 <p><b>BETONTIX PF MONO</b></p>	<p>Malta monocomponente polimero modificata, per il trattamento delle armature nelle riprese di getto e nelle operazioni di ripristino del calcestruzzo degradato. Conforme alla norma EN1504-7.</p>
 <p><b>EPOPRIMER (A+B)</b></p>	<p>Primer epossidico bicomponente, senza solventi, da applicare a pennello, come promotore di adesione e primer fissativo consolidante, su differenti supporti edili quali calcestruzzo, mattoni, legno, ecc. Risponde ai requisiti della normativa europea UNI EN 1504-2 "Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo".</p>
 <p><b>BETONTIX 306</b></p>	<p>Rasante cementizio premiscelato grigio, polimero modificato monocomponente, fibrorinforzato, per il ripristino corticale del calcestruzzo, finitura a civile (gran.≤ 0,6 mm). Applicazione manuale con spatola e a spruzzo. Conforme alla norma EN-1503 (Classe R3-PPC).</p>
 <p><b>CONNETTORE CLS 10</b></p>	<p>Connettore a secco composto da un unica vite in acciaio di diametro da 10 mm e lunghezza 80mm, con doppia filettatura sulla lunghezza e zigrinatura autobloccante sottotesta per posa diretta sul calcestruzzo. Indicato per il recupero statico di solai con bassi spessori di soletta collaborante in c.l.s fino a 20mm. Il connettore è particolarmente indicato all'uso con getti della linea di microcalcestruzzi colabili BETONCOL HPC.</p>
 <p><b>CONNETTORE CLS 27</b> <b>CONNETTORE CLS 40</b></p>	<p>Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio di diametro da 16 mm, sagomato per l'aggancio meccanico al calcestruzzo con parte intermedia priva di filettatura, con battuta di fine corsa e parte superiore sagomata a favore dell'aggrappaggio alla cappa in calcestruzzo. Indicato per il recupero statico di solai con bassi spessori di soletta collaborante in c.l.s fino a 40mm. Il connettore è particolarmente indicato all'uso con getti della linea di microcalcestruzzi colabili BETONCOL HPC.</p>
 <p><b>TONDINO HELYSTEEL</b></p>	<p>Barra elicoidale in acciaio inossidabile AISI 304 o 316 incrudita mediante trafilettatura a freddo. La particolare geometria e l'elevata resistenza permettono, mediante un apposito mandrino "HELYSTEEL MANDRINO SPINGIBARRA" di Seico compositi s.r.l l'installazione a secco della stessa. La barra può essere altresì installata con l'ancorante chimico ANCORANTE V400 o ANCORANTE E500 su supporti in muratura, calcestruzzo, legno e tufo previa realizzazione di un apposito foro.</p>
 <p><b>ANCORANTE V400</b></p>	<p>Ancorante ad iniezione a base vinilesterio senza stirrene con valutazione tecnica europea per calcestruzzo fessurato e non fessurato con uso di ferri da ripresa, barre filettate e barre post-installate. Applicazione manuale con apposita Pistola PM400.</p>


**ANCORANTE  
E500**

Ancorante ad iniezione a base epoxidica senza stirene ad elevate prestazioni, con valutazione tecnica europea per uso su calcestruzzo fessurato e non fessurato e zona sismica C1-C2. Applicazione manuale con apposita Pistola PB500.

**Note legali**

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l'aquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Differenze dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.

Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

pagina 11/11